

■物性表 エヴァタン EVATANER

グレード	VA 含有率 (%)	MFR (g/10 min)	融点 (° C)	Vicat 軟化点 (° C)	R&B Temperature (° C)	引張強度－降伏 (Mpa)	破断伸び (%)	硬度 Shore A	密度 (g/cm3)
18-150	17-19	135 - 175	79	43	95	5	500 - 800	84	0,93
18-500	17-19	450 - 550	74	< 40	88	4	500 - 800	80	0,93
20-20	19-21	17 - 23	79	49	125	12,5	500 - 800	84	0,94
24-03	23-25	2,5 - 3,5	79	45	165	29	700 - 800	85	0,94
28-03	26-28	3 - 4,5	75	44	160	33	700 - 1000	83	0,95
28-05	27-29	5 - 8	73	43	140	33	700 - 1000	82	0,95
28-25	27-29	22 - 29	72	41	120	13	700 - 1000	76	0,95
28-40	27-29	35 - 45	72	40	110	11	700 - 1000	76	0,95
28-150	27-29	135 - 175	67	< 40	90	6	700 - 1000	70	0,95
28-420	27-29	370 - 470	67	< 40	82	2,5	700 - 1000	62	0,95
28-800	27-29	700 - 900	64	< 40	78	1,5	300	57	0,95
33-15	32-34	15	60	< 40		14	800 - 1000	67	0,96
33-25	32-34	22 - 29	60	< 40	115	12	800 - 1000	66	0,96
33-45	32-34	38 - 48	60	< 40	107	10,5	800 - 1000	64	0,96
33-400	32-34	350 - 450	59	< 40	80	2,5	800 - 1000	45	0,96
40-55	40	55	50	< 40	100	5	1000	46	0,96
42-60	41 - 43	55 - 70	50	< 40	-	5	1200	44	0,96