

■物性表 オレヴァック OREVACR G

ベース	グレード	MFR (g/10min)	融点 (°C)	ビカット軟化点 (°C)	代表用途	備考
EVA	18211	3.5	75	51	押出しラミ	-
	18216	2	70	50	押出しラミ	-
EMA	18630	0.5	70	43	押出しラミ	-
PS	18910	1	117	77	押出しラミ	-
	18302	1	124	88	ケーブル	-
	18303S	2	124	93	フロアリング	-
	18360	2	120	87	インフレフィルム	-
	18365	2.5	120	90	インフレフィルム	-
LLDPE	18370	2	119	83	押出しラミ	-
	18380	4	120	83	押出しラミ	-
	18350	3.8	126	107	パイプコーティング	-
	18350P	3.8	126	107	粉体塗装	パウダー
	18334	1	125	95	燃料タンク	-
	PPC	1	151	122	インフレフィルム	コポリマー
	18729	2	160	137	フィルム	ホモポリマー
	18707	5	152	123	フィルム	コポリマー
	18732	8	134	120	パイプコーティング	ホモポリマー
	18732P	8	134	120	粉体塗装	ホモポリマー/ パウダー
PP	18750	35	160	117	コーティング	ホモポリマー
	18760	2	152	126	ブロー成型	コポリマー
	CA100	10	161	146	相溶化剤	コポリマー

※MIは、PPベースは230°C/2.16kg、それ以外は190°C/2.16kgで測定。ただしCA100については190°C/325g